

DISCOR La Sureda Industrial

DIVISION PRODUCTOS INDUSTRIALES


Rte.Firal C: Italia,11 - Grecia,23 17600 FIGUERES (Girona -SPAIN CE)

Telf: 34-972.502.798/ 972.674.683 Fax: 972.672.200

www.lasureda-cork.com

www.discorgrup.com

lasureda@seguranyes.com



CAUCHO SILICONAS TÉCNICAS

PLANCHA CAUCHO CELULAR SILICONA BLANCA 15°SHORE

Propiedades Básicas		Unidades y Valores	
Composición		Caucho de Silicona	
Color		Blanco	
Densidad ± 50 (Test muestra 20x200x20 mm)	DIN 53420	250	Kg / M ³
Dureza ± 5 (Test muestra: mín 6 mm)	DIN 53505	15	° Shore A
Resistencia a la Tracción	DIN 53571	>500	KPa
Alargamiento a la Rotura	DIN 53571	>200	%
Compresion Set LEV 250 ± 5 (Test muestra: mín 10 mm)	DIN 53572		
24 hrs., 150°C y 25% compresión		15	%
Resistencia a la llama	DIN 4102 Parte1	B2	
Conductividad Térmica a 124°C		0.07	W / m·k
Temperaturas de servicio			
Máxima en continuo		200	°C
Máxima en puntas		230	°C
Mínima		-50	°C
Celula cerrada			
Datos facilitados por el fabricante.			
Estos ensayos han sido obtenidos en test internos y deben considerarse como guía y/o referencia.			
De acuerdo con cada uso personal, el usuario deberá determinar la aplicabilidad del producto.			
Flammability requirements of FAR 25.853a (I) - Federal Aviation Regulations Vertical & Horizontal flammability test.			