



DISCOR LA SUREDA

POL. IND. RECINTE FIRAL

C: ITÀLIA / GRÈCIA

17600 FIGUERES (GIRONA)

TEL: 972-50 27 98 FAX: 972-67 22 00

E-MAIL: lasureda@seguranyes.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARTON COMPRIMIDO SIN AMIANTO

BA-202 TESNIT



MATERIAL MUY ADECUADO PARA APLICACIONES DE ESTANQUEIDAD A CARGAS BAJAS
BUENA RESISTENCIA AL AGUA, GASES, ACEITES Y FUELS.

Propiedades	
COMPOSICION	Fibras Orgánicas y Caucho NBR
COLOR	VERDE
COMPRESIBILIDAD ASTM F36/J	8 %
RECUPERACION ASTM F36/J	50 %
RESISTENCIA A LA TRACCION DIN 52910	7 N / mm ²
RESISTENCIA A LA TENSION DIN 52913	
- 16 hrs., 300° C., 50 N / mm ²	--- N / mm ²
- 16 hrs., 175° C., 50 N / mm ²	20 N / mm ²
PERMEABILIDAD AL GAS DIN 3535/6	0.80 MI / min.
AUMENTO DE ESPESOR ASTM F 146	
- ASTM Aceite N°3, 5 hrs., 150° C.	10 %
- ASTM Fuel B, 5 hrs., 23° C.	10 %
- HNO ₃ al 40%, 18 hrs., 23° C.	--- %
- H ₂ SO ₄ al 65%, 48 hrs., 23° C.	--- %
CONDICIONES DE TRABAJO MAXIMAS	
- TEMPERATURA	180 ° C.
- TEMPERATURA CON VAPOR	120 ° C.
- PRESION	40 bares