



DISCOR LA SUREDA-CORK

POL. IND. RECINTE FIRAL

C: ITÀLIA / GRÈCIA

17600 FIGUERES (Girona) SPAIN

TEL:34.972-502.798 / 674.683 FAX: 972-67 22 00

E-MAIL: lasureda@discorgroup.com

Web: www.lasureda-cork.com

CORCHO DECORATIVO TERMO ACUSTIC. INTEGRAL NATURA-ECO

F I C H A T E C N I C A

NORMAS : Test según ASTM F104 (F-326016), referentes a materiales de juntas no metálicos.

		Unidades	valores
Granulometria Corcho - Cork		m/m	2,- a 8,-
Densidad Producto		Kgr / M.3	200 a 215
Dureza Superficial	Shore Type A		45 a 55
Fuerza Tensil		Kg/cm.2	5 a 8
Recuperacion, mínimo		%	75
Compresión		F 5	PASA
TEST FLOTACION			
3 HORAS HIRVIENDO EN AGUA			BUENA
0,5 HORAS HIRVIENDO EN ACIDO CLORIDRICO AL 35 %			BUENA
2 HORAS A 100°C +/- 2°C. ASTM ACEITE 1			BUENA
COMPORTAMIENTO AL FUEGO. EN 14041: 2004/AC:2006		E fl	- M 3

DESCRIPCION PRODUCTO CONSTITUIDO POR GRANULADO DEPURADO DE CORCHO NATURAL QUE SE SE AGLOMERA CON AGLUTINANTES NO AGRESIVOS. SU FABRICACION ES EN BLOQUES COMPACTOS. Y POSTERIORMENTE SE LAMINA EN PLANCHAS

APLICACIONES RESULTANDO UN PRODUCTO VEGETAL Y ECOLOGICO MUY COMPACTO. DE BUENA COMPRESIBILIDAD. FLEXIBLE Y CON MUY BUENA RECUPERACION. MUY BUEN AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO. IDONEO PARA FORRADO DE PAREDES Y TECHOS. PUEDE TRABAJAR COMO PANTALLAS ACUSTICAS.

OBSERVACION TODAS LAS APLICACIONES POSIBLES DEBEN SER ENSAYADAS PREVIAMENTE. BAJA LA RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR

PRESENTACION
PLANCHAS
MEDIDAS Standart : 600,- x 300,- mm ESPESORES standart 5,- y 10,- mm.
Bajo demanda se puede suministrar en 915 x 610 mm
Otros Espesores bajo demanda.
PULIDAS POR 1 CARA TOLERANCIA ESPESOR = +/- 0,2 mm

