



DISCOR LA SUREDA-CORK

POL. IND. RECINTE FIRAL

C: ITÀLIA / GRÈCIA

17600 FIGUERES (Girona) SPAIN

TEL:34.972-502.798 / 674.683 FAX: 972-67 22 00

E-MAIL: lasureda@seguranyes.com

Web: www.lasureda-cork.com

PLANCHAS CORCHO TARRAGONA ACUSTIC

F I C H A T E C N I C A

NORMAS : Test según ASTM F104 (F-326016), referentes a materiales de juntas no metálicos.

	Unidades	valores
Granulometría Corcho - Cork	m/m	1,- a 4,-
Densidad Producto	Kgr / M.3	270 a 295
Dureza Superficial	Shore Type A	45 a 55
Fuerza Tensil	Kg/cm.2	5 a 8
Recuperacion, mínimo	%	75
Compresión	F 5	PASA
TEST FLOTACION		
3 HORAS HIRVIENDO EN AGUA		BUENA
0,5 HORAS HIRVIENDO EN ACIDO CLORIDRICO AL 35 %		BUENA
2 HORAS A 100°C +/- 2°C. ASTM ACEITE 1		BUENA
COMPORTAMIENTO AL FUEGO		M 3

DESCRIPCION PRODUCTO CONSTITUIDO POR GRANULADO DEPURADO DE CORCHO NATURAL QUE SE SE AGLOMERA CON AGLUTINANTES. SU FABRICACION ES EN BLOQUES COMPACTOS. Y POSTERIORMENTE SE LAMINA EN PLANCHAS

APLICACIONES RESULTANDO UN PRODUCTO VEGETAL Y ECOLOGICO MUY COMPACTO. DE BUENA COMPRESIBILIDAD. FLEXIBLE Y CON MUY BUENA RECUPERACION. MUY BUEN AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO. IDONEO PARA FORRADO DE PAREDES Y TECHOS. PUEDE TRABAJAR COMO PANTALLAS ACUSTICAS.

OBSERVACION TODAS LAS APLICACIONES POSIBLES DEBEN SER ENSAYADAS PREVIAMENTE. BAJA LA RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR

PRESENTACION PLANCHAS
MEDIDAS DE SUPERFICIE : 600,- x 300,- mm
ESPESORES standart: Se puede suministrar en 5,- 10,- 20 mm.
PULIDAS POR 1 CARA DESDE 5,-mm TOLERANCIA ESPESOR = +/- 0,2 mm



Norma Europea EN 13170